

Описание краски для разметки «COLOR SAFETY».

Сертифицированная краска выпускается под торговой маркой «COLOR SAFETY».

Краска с повышенной степенью износостойкости производится различных цветов (белая, желтая, серая, зеленая, синяя, черная, красная, остальные – по запросу).

Краска предназначена для разметки асфальтобетонных и цементобетонных покрытий методом воздушного и безвоздушного распыления, а также ручным способом.

Краска создает очень прочную, грязеотталкивающую, износостойкую **поверхность по своим свойствам похожую на пластик.**

Благодаря импортным материалам и новейшим технологиям наша краска обладает уникальной степенью износостойкости

(более 4500 проходов шипованных колес до истирания),

высокой степенью белизны (белая краска), эластичностью и морозостойкостью, сохраняя при этом великолепную степень адгезии к поверхности.

Краска имеет минимальное **время высыхания**, что снижает временные потери работ Вашей Компании. Идеально подходит для разметочных работ на складах, в производственных помещениях, а также на улицах, парковках и дорогах с повышенной интенсивностью движения.

Способы нанесения краски для разметки «COLOR SAFETY»

Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или безвоздушным распылителем в 1-2 слоя. При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителем: толуол.

На неравномерно шлифованных бетонных полах возможно образование мелких трещин в виде сетки и образование пузырьков из-за выделения влаги.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже +10°C и влажности воздуха не выше 40%. Время высыхания при температуре от +10°C — 2-3 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ необходимо соблюдать наличие механической вентиляции по ГОСТ 12.4.021-75., необходимо применять защитные очки, резиновые перчатки, респираторы, исключить курение и открытые источники огня.

Рекомендации

- рекомендуемый расход краски – 650-800 гр./м² в зависимости от способа нанесения.
- не наносить краску на покрытие с наличием пыли, масляных и других пятен.

Не допускается

- Нанесение материала на влажную или обледенелую поверхность.

Транспортирование

- Транспортируется всеми видами крытых транспортных средств.

Условия хранения

- Краска со свойствами пластика хранится в сухих не отапливаемых помещениях в заводской упаковке при температуре – 30°C +45°C.
- Не допускается прямое попадание солнечных лучей.

Срок хранения

- 6 месяцев при условии выполнения правил хранения производителя.